

Passar água

Nós passamos água antes de lixamento final para levantar fibra da madeira. Também bom passar água no meio de aplainamento para verificar fissura que difícil de enxergar. Passar pano molhado na superfície de madeira e espera até quase secando para verificar existência da fissura. E deixar marcado com lápis para facilitar depois de seco. E eu coloco cola instantânea fina ou medio (cola cianoacrilato) na fissura. Foto de baixo mostra diferente aparência de madeira molhado até seca. As setas amarelas estão indicando fissuras.

